

LNS 318

КЛАССИФИКАЦИЯ

AWS A5.9/A5.9M : ER318
 ISO 14343-A : S 19 12 3 Nb

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Проволока из стабилизированной нержавеющей стали для сварки стали 316Ti и схожих с ней марок
 Рекомендуется для использования в сочетании с флюсами P2000 и P2007

ОДОБРЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ

TÜV

P2000	X
-------	---

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПРОВОЛОКИ (%)

C	Mn	Si	Ni	Cr	Mo	Nb
0.04	1.7	0.4	11.3	19.5	2.6	0.5

ВИДЫ ПОСТАВКИ

Диаметр (мм)		2.0	2.4	3.2	4.0
Ед-ца:	Каркасная кассета В450 весом 25 кг	X	X	X	X