

SuperGlaze® TIG 5356

КЛАССИФИКАЦИЯ

AWS A5.10/5.10M - R5356

ISO 18273 - S Al 5356 (AlMg5Cr(A))

EN 573.3 - EN AW-AlMg5

AA - 5356

№ мат. - 3.3556

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Наполняющий сплав основного назначения для сварки сплавов серии 5XXX, когда не требуется прочность на разрыв 276 МПа.

ЗАЩИТНЫЕ ГАЗЫ (СОГЛАСНО ISO 14175)

I1	: инертный газ Ar (100%)
I3	: инертный газ Ar+ 0.5-95% He
Скорость потока	: 8 - 15 л/мин.

ОДОБРЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ

ABS	GL	LR	DB	TÜV	DNV	BV
+	+	+	+	+	+	+

ТИПИЧНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПРОВОЛОКИ (%)

Al	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Be
бал.	макс. 0.25	макс. 0.4	макс. 0.1	0.05-0.2	4.5-5.5	0.05-0.20	макс. 0.1	0.06-0.2	макс. 0.0003

Примечание: общее содержание не указанных здесь элементов не должно превышать 0.15%

ТИПИЧНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА

Защитный газ	Состояние	Предел текучести (Н/мм ²)	Предел прочности (Н/мм ²)	Удлинение (%)
Типичные значения:	I1 ПС	110-120	240-296	17-26

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интервал плавления	: 562 - 633°C
Плотность	: около 2640 кг/м ³

СВАРИВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

См. "Руководство по наполняющим металлам для алюминия"

ТИПИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Структурные рамы в судостроении
Мебель, резервуары для хранения
Железнодорожная отрасль

Автомобильная отрасль и автотрейлеры
Формованные панели грузовых автомобилей
Автомобильные бамперы и стойки

ВИДЫ ПОСТАВКИ

Диаметр (мм)	1.6	2.0	2.4	3.2	4.0	4.8	Примечание: отрезка по длине = 1000 мм
Ед-ца: 5-кг картонная коробка	X	X	X	X	X	X	

По запросу возможна упаковка в тару иного типа и размера